

# 性能規格書

2024年3月  
鹿島道路株式会社  
技術研究所



製品名 KSプライマーII

| 試験項目                     | 規格値     | 試験方法           |
|--------------------------|---------|----------------|
| 塗膜の外観                    | 正常であること | JIS K 5600に準ずる |
| 混合粘度 Pa・sec/23°C         | 0.05 以下 | JIS K 7117に準ずる |
| 塗膜乾燥時間 時間/23°C           | 4 以内    | ドラインゲレコーダー     |
| 引張剪断強さ N/mm <sup>2</sup> | 10 以上   | JIS K 6850に準ずる |

※試験条件はJIS Z 8703に準じ、硬化条件は23°C、7日間を標準養生とする。  
(引張剪断強さはKSプライマーを鋼板に塗布し、7日後にKSボンドで接着する。)