

性 能 規 格 書

2025年2月
鹿島道路株式会社
技術研究所



製品名 浸透性KSプライマー 冬用

試験項目	規格値	試験方法
混合粘度 mPa・s/23°C	200 以下	JIS K 7117に準ずる
硬化物比重	1.2±0.2	JIS K 7112に準ずる
可使時間 分/23°C	10 以上	温度上昇法
圧縮強さ N/mm ²	50 以上	JIS K 7181に準ずる
圧縮弾性係数 N/mm ²	1,000 以上	JIS K 7181に準ずる
曲げ強さ N/mm ²	35 以上	JIS K 7171に準ずる
引張剪断強さ N/mm ²	10 以上	JIS K 6850に準ずる
付着強さ N/mm ²	1.6 以上	JIS A 6909に準ずる

※試験条件はJIS Z 8703に準じ、硬化条件は23°C、7日間を標準養生とする。