

性 能 規 格 書

2025年4月

鹿島道路株式会社

技術研究所



製品名	K S ボンド 春秋用
用途	コンクリート用接着剤

試験項目	規格値	試験方法
硬化物比重	1.4±0.2	JIS K 7112に準ずる
可使時間 分/23°C	30以上	温度上昇法
圧縮強さ N/mm ²	50以上	JIS K 7181に準ずる
圧縮弾性係数 N/mm ²	1,000以上	JIS K 7181に準ずる
曲げ強さ N/mm ²	35以上	JIS K 7171に準ずる
引張剪断強さ N/mm ²	10以上	JIS K 6850に準ずる
付着強さ N/mm ²	1.6以上	JIS A 6909に準ずる

※試験条件はJIS Z 8703に準じ、硬化条件は23°C、7日間を標準養生とする。