

製品規格表

〒658-0024

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町5-8

株式会社ケミカル工事

TEL:078-411-9111

FAX:078-411-9128



製品名: CショットDN

試験項目	試験条件	単位	試験値	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	g/cm ³	2.22	2.22±0.10
圧縮強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	72.6	45.0以上
付着強さ 28日	JIS A 6909 に準ずる	N/mm ²	2.23	1.5以上

備考